

MR[®] 313 Penetrant rot

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasser- und lösemittelabwaschbares Eindringmittel rot
- Penetrant Typ II
- Rissanzeige rot
- Geeignet für alle Metalle, (die Eignung für Kunststoffe und Keramik ist vor Anwendung zu prüfen)
- Trägermedium Glykolether

ZULASSUNGEN / KONFORMITÄTEN

- EN ISO 3452-2
- ASME Code V, Art. 6

EMPFOHLENE PRODUKTE

Zulassung/ Konformität nach DIN EN ISO 3452-2:

Vorreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, MR[®] 3001, MR[®] 3002
Zwischenreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, Wasser
Entwickler: MR[®] 70, MR[®] 703 W (+5 °C)
Testkörper: Kontrollkörper 1, Kontrollkörper 2 und ASTM Testkörper

MINDESTHALTBARKEIT / TEMPERATUREN

Aerosol/Gebinde: 3 Jahre, bei Lagertemperatur

Lagerung: + 5 °C - + 45 °C
Anwendung: + 10 °C - + 50 °C

LIEFERFORMEN



WEITERE HINWEISE

- Verfahrensbeschreibung gemäß **EN ISO 3452-1** auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis.
- Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.