

MR[®] 70 Developer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Developer for penetrant testing acc. to EN ISO 3452:2
- Carrier medium Solvent
- Very easy removable from the surface

ZULASSUNGEN / KONFORMITÄTEN

- | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| • EN ISO 3452-2 | • ASTM E1417 | • TLV 9017 01:2011-01 |
| • EN ISO 3452-6 | • ASTM E165 | • RCC-M |
| • ASME Code V, Art. 6 | | • PMUC |
| | | • JIS 2343-2 |

EMPFOHLENE PRODUKTE

Zulassung/Konformität nach DIN EN ISO 3452-2:

Vorreiniger: MR[®]71, MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, MR[®] 3001 und MR[®] 3002
Penetrant für alle Penetrante der Typen I, II und III (außer System Heiß und AMS Produkten)
Zwischenreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, Wasser
Testkörper: Kontrollkörper 1, Kontrollkörper 2 und ASTM Testkörper

MINDESTHALTBARKEIT / TEMPERATUREN

Aerosol/Gebinde: 3 Jahre, bei Lagertemperatur

Lagerung: +5 - +45°C

Anwendung: -10 - +50°C; sowie -30 - +50 °C (mit MR[®] 312, MR[®] 79, MR[®] 85 oder MR[®] 88)

LIEFERFORMEN



WEITERE HINWEISE

- Verfahrensbeschreibung gemäß **EN ISO 3452-1** auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und 3.1 Zeugnis.
- Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.